

Wall 12

Krāsa sienām

Teicama noturība pret berzi

Ļoti laba adhēzija

Teicami izlīdzinās

Pusmatēta ūdens bāzes krāsa iekšdarbiem. Produktam ir laba adhēzija un tas teicami izlīdzinās, nepil un nešķakstās. Krāsotai virsmai ir laba nodilumizturība. Mazgājāmība > 10000 cikli. 1. klases noturība pret mitru berzi saskaņā ar ISO 11998. Satur minimālu gaistošo organisko savienojumu (GOS) daudzumu.



TEHNISKIE DATI

Pielietojums	Sienas un griesti sausās telpās (guļamistabās, bērnu istabās, dzīvojamās istabās, gaitenēs, birojos, dzīvojamās ēkās un sabiedriskās telpās). Piemērota jaunām un iepriekš krāsotām betona, apmestām, klieģeļu, špaktelētām vai tapešu virsmām; ģipškartona plātnēm; gruntētām kokšķiedras plātnēm un kartona virsmām.
Spīdums	Pusmatēts
Patēriņš (vienai kārtai)	Teorētiskais patēriņš: 8-12 m ² /l. Praktiskais patēriņš ir atkarīgs no uzklāšanas metodes, apstākļiem un krāsojamās virsmas formas un raupjuma.
Tonēšana	Krāsu var izmantot baltu (A bāze) vai tonēt gaišos toņos pēc Tikkurila toņu kartēm. Labākai sedzamībai ieteicams virsmu nogruntēt ar gruntskrāsu līdzīgā tonī. Tonētu produktu nemaina un atpakaļ nepieņem.
Bāzes krāsas	A BĀZE
Uzklāšanas metode	Uzklāšana ar otu, rullīti vai bezgaisa izsmidzinātāju (sprauslas izmērs 0,015" - 0,021" vai 0,380 - 0,530 mm).
Žūšanas laiks (+23 °C, relatīvais gaisa mitrums 50%)	0,5 stundas – var pieskarties, 1-2 stundas – var pārkrāsot. Virsmas var tīrīt 1 mēnesi pēc krāsošanas.
Atšķaidītājs	Ūdens. Krāsu var atšķaidīt līdz 5% no tilpuma.
Darbarīku mazgāšana	No darbarīkiem notīrīt krāsas atlikumus un izmazgāt tos ar ūdeni. Viegli sacietējušu darbarīku tīrīšanai izmantot darbarīku tīrīšanas līdzekli Tikkurila Pensselipesu.
Uzglabāšana	Sargāt no sala!
Uzglabāšanas laiks	Cieši noslēgtā oriģinālajā ražotāja tarā. Ražošanas un derīguma termiņa datumi ir norādīti uz iepakojuma. Atvērtā tara rūpīgi jāizver.



TEHNISKIE DATI	
Sausais atlikums	Apm. 40% no tilpuma
Blīvums	Apm. 1,3 kg/l, atkarībā no toņa (ISO 2811)
Noturība pret mitru berzi	SFS-EN 13300 klase 1, ISO 11998 >10 000 cikli saskaņā ar SFS 3755
Izturība pret ķīmikālijām	Izturīga pret īslaicīgu sadzīves ķīmijas iedarbību un vājiem šķīdinātājiem (vaitspirtu).
Iepakojumi	0.9 l, 4.8 l, 9 l, 18 l

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

SAGATAVOŠANA

Nekrāsotas virsmas:

Attīriet virsmu no putekļiem un netīrumiem. Nelīdzenu virsmu nošpaktelējiet ar piemērotu Vivacolor sērijas špakteltepi. Noslīpējiet virsmu un notīriet slīpēšanas putekļus. Špaktelētas, porainas vai nevienmērīgi uzsūcošas virsmas, kā arī kokšķiedras plātņu vai ģipškartona plātņu virsmas nogruntējiet ar ūdens bāzes gruntskrāsu Primer 1. Metāla virsmas nogruntējiet ar metālam piemērotu gruntskrāsu Universal Korrostop. Virsmas, kas ir špaktelētas ar krīta špakteltepi, nogruntējiet ar alkīda gruntskrāsu Special Primer. Izmantojot gruntskrāsu, ievērot produkta lietošanas pamācību.

Iepriekš krāsotas virsmas:

Attīriet virsmu no vecās krāsas. Nomazgāt virsmu ar Special Clean mazgāšanas līdzekli, noskalot ar ūdeni un ļaut nožūt. Spīdīgas un cietas virsmas noslīpēt matētas un notīrīt slīpēšanas putekļus. Vāji sasaistītas un putekļainas virsmas nogruntēt ar alkīda gruntskrāsu Special Primer. Plaisu un iedobumu aizpildīšanai izmantot piemērotu Vivacolor sērijas špakteltepi, virsmu noslīpēt un notīrīt slīpēšanas putekļus. Špaktelētas virsmas nogruntēt ar ūdens bāzes gruntskrāsu Primer 1.

KRĀSOŠANAS NOSACĪJUMI

Virsmai ir jābūt tīrai un sausai, gaisa temperatūra no +5°C līdz +23°C, un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%. Krāsošanas laikā izvairīties no caurvēja.

KRĀSOŠANA

Pirms krāsošanas rūpīgi izmaisiet Wall 12 krāsu, ja nepieciešams, atšķaidīt ar ūdeni līdz 5% apmērā no tilpuma. Lai iegūtu vienmērīgu toni, nepieciešamo tonētās krāsas daudzumu no dažādiem iepakojumiem sajaukt vienā traukā. Uzklāt 1-2 kārtas ar rullīti, otu vai bezgaisa izsmidzinātāju.

VIRSMAS KOPŠANA

Virsmas tīrīšanu var veikt ne agrāk kā 1 mēnesi pēc krāsošanas. Virsmas tīrīšanai izmantot ūdenī vai neitrālā (pH 6-8) mazgāšanas līdzekļa šķīdumā samitrinātu sūkli vai lupatu. Ļoti netīru virsmu tīrīšanai izmantot vāji sārmainā (pH 8-10) mazgāšanas līdzekļa šķīdumā samitrinātu sūkli vai lupatu. Pēc tīrīšanas virsma jānoskalo ar tīru ūdeni. Sagatavojot mazgāšanas līdzekļa šķīdumu, ievērot ražotāja norādījumus. Pēc krāsošanas virsmu nedrīkst pakļaut lielai slodzei, jo pilnīgu cietību un nodilumizturību krāsotā virsma sasniedz apmēram 1 mēneša laikā. Ja virsmu nepieciešams tīrīt pirms šī termiņa, to var viegli tīrīt ar ūdenī samitrinātu sūkli vai lupatu.

VIDES AIZSARDŽĪBA, DARBA AIZSARDŽĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA

Contains: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons (BIT), reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons, 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Izmantot aizsargcimdus.

Nepieļaut produkta izliešanu kanalizācijā, augsnē un ūdenstilpnēs. Tukšā tara jānogādā izgāztuvē saskaņā ar vietējo likumdošanu. ES GOS robežvērtības (apakšgrupa A/a): 30 g/l. Produkta maksimālais GOS saturs ir 2 g/l.

TRANSPORTĒŠANA

Sargāt no sala

PAPILDINFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

www.vivacolor.lv

KRĀSU LĪNIJA

82888