

Villa Lin

Lineļļu saturoša krāsa koka fasādēm



- Dziļi iesūcas koka virsmā
- Žūst ātrāk nekā tradicionālās lineļļu krāsas
- Piemērota vēsturiskas nozīmes koka ēkām
- Ļoti viegli uzklājama
- Plašs toņu klāsts (salīdzinot ar tradicionālajām lineļļu krāsām)

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Pielietojums	Zāģēta un ēvelēta koka virsmām ārdarbos (spundētie ārējā apšuvuma dēļi, durvis, logu rāmji, žogi u.c.). Piemērota arī termokoksnei.	
Spīdums	Pusspīdīga.	
Patēriņš (vienai kārtai)	4-8m ² /l - zāģēta koka virsmas, 9-12m ² /l - ēvelēta koka virsmas.	
Tonēšana	Krāsu var izmantot baltu (A bāze) vai tonēt atbilstoši <i>Tikkurila</i> koka fasāžu toņu kartei (A un C bāze). Tonētu produktu nemaina un atpakaļ nepieņem.	
Bāzes krāsas	A un C bāze.	
Uzklāšanas metode	Uzklājama ar otu.	
Žūšanas laiks	(+23 °C, relatīvais gaisa mitrums 50%) 4 stundas – var pieskarties, 24 stundas – var krāsot nākamo kārtu. Žūšanas laiks ir atkarīgs no gaisa mitruma un temperatūras.	
Darbarīku mazgāšana, atšķaidītājs	<i>Special Solvent</i> . Pēc darba pabeigšanas nekavējoties no darbarīkiem jānotīra krāsas atlikumi, pēc tam jāizmazgā ar <i>Special Solvent</i> .	
Uzglabāšana	Produktu nevar ilgstoši uzglabāt nevēģīgi aizvērtā vai nepilnā tarā.	
Uzglabāšanas laiks	Cieši noslēgtā oriģinālajā tarā var uzglabāt līdz datumam, kas norādīts uz iepakojuma.	
Sausais atlikums	Apm. 62% no tilpuma.	
Blīvums	1,3 kg/l.	
Izturība pret atmosfēras iedarbību	Labā, arī rūpnieciskajā un piejūras vidē.	
Iepakojumi	0,9 L; 2,7 L; 9,0 L.	

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

SAGATAVOŠANA

Nekrāsotas virsmas:

Attīriet virsmu no putekļiem, rūsas un netīrumiem. Pelējušas un netīras virsmas nomazgājiet ar *Tikkurila Homeenpoisto*. Jaunas koka virsmas pēc iespējas agrākā būvniecības stadijā nogruntējiet ar *Kolorex Protekt*. No zaru vietām notīriet sveķus. Metāla virsmas (piemēram, naglu galvas) nogruntējiet ar metāla gruntskrāsu *Universal Korrostop* vai *Universal Korrostop+*.

Iepriekš krāsotas virsmas:

No virsmas ar skrāpi vai tērauda suku noņemiet atlupušo krāsu. Pelējušas un netīras virsmas nomazgājiet ar *Tikkurila Homeenpoisto*. Tīras koka virsmas nogruntējiet ar *Kolorex Protekt*. No zaru vietām notīriet sveķus. Metāla virsmas (piemēram, naglu galvas) nogruntējiet ar metāla gruntskrāsu *Universal Korrostop* vai *Universal Korrostop+*.

KRĀSOŠANAS NOSACĪJUMI

Virsmai ir jābūt tīrai un sausai (koksnes relatīvais mitrums zem 20%), gaisa temperatūrai virs +5 °C un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%. Krāsošanas laikā ir jāizvairās no augstas temperatūras.

KRĀSOŠANA

Pirms krāsošanas krāsu *Villa Lin* rūpīgi samaisiet. Krāsojot pirmo kārtu, nepieciešamības gadījumā, krāsu var atšķaidīt ar *Special Solvent* līdz 5% apmērā. Lai iegūtu vienmērīgu virsmas toni, pirms krāsošanas nepieciešamo tonētas krāsas daudzumu sajauciet vienā traukā. Ar otu uzklājiet 1 vai 2 kārtas uz jaunām koka virsmām un 1 kārtu uz iepriekš krāsotām virsmām. Īpaši rūpīgi apstrādājiet koka izstrādājuma malas un galus.

DARBARĪKU MAZGĀŠANA

No darbarīkiem uzreiz pēc darba pabeigšanas notīriet krāsas atlikumus un izmazgājiet ar *Special Solvent* vai *Tikkurila Pensselipesu*.

VIRSMAS KOPŠANA

Virsmas var tīrīt 1 mēnesi pēc krāsošanas. Vispiemērotākā tīrīšanas metode ir mazgāšana ar ūdens strūklu. Jāņem vērā, ka mitrās tīrīšanas rezultātā var mainīties virsmas tonis, tādēļ tīrāmā vieta ir jānorobežo. Pirms mazgāšanas notīriet atlupušās daļiņas un netīrumus. Pelējumu vai aļģes nomazgājiet ar *Tikkurila Homeenpoisto* un rūpīgi noskalojiet. Pēc pelējuma noņemšanas virsmu vienmēr pārkrāsojiet. Virsmas, kuras apstrādātas ar lineļļu saturošu krāsu, pēc nožūšanas, uzglabājot tumsā, var sākt dzeltēt. Novietojot sadzeltējušo virsmu gaismā, tā atgūst sākotnējo toni.

VIDES AIZSARDZĪBA, DARBA AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA



Uzmanību

UN 1263

Satur: Ogļūdeņraži, C9-C11, n-alkāni, izoalkāni, cikliskie, <2% arom. 4,5-dihlor-2-oktil-2H-izotiazol-3-ons, 2-oktil-2H-izotiazolons-3-ons kobalta bis(2-etilheksanoāts). Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Sargāt no bērniem. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Izvairīties ieelpot tvaikus. Izmantot aizsargcimdus. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Nelietot vietās, kur ir sastopamas dzirksteles un atklāta uguns. Nesmēķēt. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Neizliet produktu kanalizācijas sistēmā, ūdenstilpnēs vai augsnē. Sausa un tukša tara ir jāznīcina saskaņā ar vietējo likumdošanu.

ES GOS robežvērtības (apakšgrupa A/d) - 300 g/l. Produkta maksimālais GOS saturs ir 300 g/l.

Uzmanību! Tekstila materiāli un slīpēšanas putekļi, kas ir piesūkušies ar krāsu, var pašaizdegties. Šādi materiāli pirms iznīcināšanas ir jāuzglabā ūdenī, jāizžāvē ārā vai uzreiz jāsadedzina.

TRANSPORTĒŠANA

Neietekmē uzglabāšana vai transportēšana aukstumā.

PAPILDINFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

Augstākminētie dati ir pārbaudīti un pareizi, tie ir balstīti uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi. Ražotāja vadības sistēma ir sertificēta un atbilst starptautiskajiem standartiem ISO 9001 un ISO 14001. Ražotājs un importētājs neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas radušies neievērojot produkta lietošanas instrukciju. Importētājs: SIA TIKKURILA, Krūzes iela 23 k-3, Rīga LV-1046, Latvija, tālr. +371 67611135, e-pasts: info.lv@tikkurila.com



Augstākminētie dati ir pārbaudīti un pareizi, tie ir balstīti uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi. Ražotāja vadības sistēma ir sertificēta un atbilst starptautiskajiem standartiem ISO 9001 un ISO 14001. Ražotājs un importētājs neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas radušies neievērojot produkta lietošanas instrukciju. Importētājs: SIA TIKKURILA, Krūzes iela 23 k-3, Rīga LV-1046, Latvija, tālr. +371 67611135, e-pasts: info.lv@tikkurila.com

