

Lacquer Wall Akva

Laka koka sienām un griestiem

- Satur UV-staru aizsargvielas
- Gandrīz bez smaržas
- Ātri žūstoša



| TEHNISKĀ INFORMĀCIJA | | |
|--|---|--|
| Pielietojums | Koka apšuvuma un baļķu sienas, griesti un durvis iekštelpās. Piemērota arī kokšķiedras plātņu, ķieģeļu un betona virsmām iekštelpās. Nav piemērota grīdām un mēbelēm. | |
| Spīdums | Pusmatēta. | |
| Patēriņš (vienai kārtai) | 8-10 m ² /l – gludām ēvelētām koka virsmām. | |
| Tonēšana | Laku var izmantot netonētu vai tonēt pēc <i>Tikkurila</i> laku un beiču toņu kartēm. Tonētu produktu nemaina un atpakaļ nepieņem. | |
| Bāzes krāsas | EP bāze. | |
| Uzklāšanas metodes | Uzklāšana ar otu vai augstspiediena izsmidzinātāju. Augstspiediena izsmidzinātāja sprauslai jābūt 0,013" - 0,015" vai 0,330 - 0,380 mm. | |
| Žūšanas laiks | (+23 °C, relatīvais gaisa mitrums 50%) 0,5 stunda - var pieskarties, 2-3 stundas - var lakot nākamo kārtu, 28 dienas – sasniedz lietošanai gatavu cietību. | |
| Darbarīku mazgāšana, atšķaidītājs | Ūdens. Laku var atšķaidīt līdz 10% apmērā no lakas tilpuma. | |
| Uzglabāšana | Sargāt no sala! | |
| Uzglabāšanas laiks | Cieši noslēgtā, oriģinālajā ražotāja tarā var uzglabāt līdz datumam, kas norādīts uz iepakojuma. | |
| Sausais atlikums | Apm. 22% no tilpuma | |
| Blīvums | 1,0 kg/l, atkarībā no toņa (ISO 2811). | |
| Ķīmiskā izturība | Iztur īslaicīgu parasto mazgāšanas līdzekļu un vāju šķīdinātāju (lakbenzīna) iedarbību. | |
| Iepakojumi | 0,9L; 2,7L; 9L | |

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

SAGATAVOŠANA

Neapstrādātas virsmas:

Attīriet virsmu no putekļiem un netīrumiem, viegli samitriniet ar ūdeni un ļaujiet nožūt. Noslīpējiet un notīriet slīpēšanas putekļus.

Iepriekš apstrādātas virsmas:

Notīriet vecās krāsas un lakas atlikumus. Attīriet virsmu no putekļiem un netīrumiem. Taukainas un netīras virsmas nomazgājiet ar *Special Clean* mazgāšanas līdzekli, noskalojiet ar ūdeni un ļaujiet nožūt. Noslīpējiet virsmu un notīriet slīpēšanas putekļus. Plaisas un nelīdzenas virsmas apstrādājiet ar piemērota toņa *Tikkurila Spakkeli Puukitti* tepi, virsmu noslīpējiet un notīriet putekļus.

KRĀSOŠANAS NOSACĪJUMI

Virsmai ir jābūt tīrai un sausai, gaisa temperatūrai no +5 °C līdz +28 °C, gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%.

KRĀSOŠANA

Pirms lietošanas laku rūpīgi samaisiet, lai tonēšanas pigmenti un matējošās sastāvdaļas vienmērīgi sajauktos. Lai iegūtu vienmērīgu virsmas toni, pirms uzklāšanas nepieciešamo tonētas lakas daudzumu no dažādiem iepakojumiem sajauciet vienā traukā. Pirmajai kārtai atšķaidiet laku ar ūdeni 20-30% apmērā. Pēc tam, kad pirmā lakas kārtā ir nožuvusi, virsmu noslīpējiet ar smalku smilšpapīru, lai noņemtu pacēlušās koka šķiedras, un notīriet slīpēšanas putekļus. Uzklājiet divas kārtas ar otu vai izsmidzinātāju koka šķiedras virzienā. Lakotās virsmas tonis ir atkarīgs no koka sugas, cietības, veida un tonētas lakas kārtu skaita. Lai iegūtu vienmērīgu toni, vienmēr nokļājiēt visu virsmu vienā piegājienā. Tonētas lakas galīgo toni pārbaudiet uz atsevišķa koka paraudziņa.

DARBARĪKU MAZGĀŠANA

No darbarīkiem notīriet lakas atlikumus, izmazgājiet ar ūdeni.

VIRSMAS KOPŠANA

Virsmas tīrīšanu var veikt ne agrāk kā 1 mēnesi pēc krāsošanas. Virsmas tīrīšanai izmantojiet ūdenī vai neitrālā (pH 6-8) mazgāšanas līdzekļa šķīdumā samitrinātu sūkli vai lupatu. Ļoti netīru virsmu tīrīšanai izmantojiet vāji sārmainā (pH 8-10) mazgāšanas līdzekļa šķīdumā samitrinātu sūkli vai lupatu. Pēc tīrīšanas virsmu noskalojiet ar tīru ūdeni. Sagatavojot mazgāšanas līdzekļa šķīdumu, ievērojiet ražotāja norādījumus. Pēc lakošanas virsmu nedrīkst pakļaut lielai slodzei, jo pilnīgu cietību un nodilumizturību lakotā virsma sasniedz apmēram 1 mēneša laikā. Ja virsmu nepieciešams tīrīt pirms šī termiņa, to var viegli tīrīt ar ūdeni samitrinātu sūkli vai lupatu.

VIDES AIZSARDZĪBA, DARBA AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA

Neizliet produktu kanalizācijas sistēmā, ūdenstilpnēs vai augsnē. Sausa un tukša tara ir jāiznīcina saskaņā ar vietējo likumdošanu.

ES GOS robežvērtības (apakšgrupa A/e) 130 g/l. Lietošanai gatava produkta maksimālais GOS saturs ir 130 g/l.

TRANSPORTĒŠANA

Sargāt no sala!

PAPILDINFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

www.vivacolor.lv