

Universal Korrostop

Gruntējuma krāsa metālam

- Satur pretkorozijas pigmentus
- Laba adhēzija ar virsmu
- Piemērota melno metālu virsmu gruntēšanai



TEHNISKĀ INFORMĀCIJA		
Pielietojums	Tērauda virsmas iekštelpās un ārā. Gruntētas virsmas var pārkrāsot ar ūdens bāzes krāsām vai šķīdinātāja bāzes alkīda krāsām. Tērauda (melno metālu) konstrukcijas, radiatori, tvertnes un cisternas, metāla durvis, kāpnes, margas, metāla žogi, dārza mēbeles, karogu kāti un laivu daļas, kas atrodas virs ūdens.	
Spīdums	Matēta.	
Patēriņš (vienai kārtai)	10-12m ² /l –gludām virsmām.	
Toņi	Pelēka, sarkana.	
Uzklāšanas metode	Uzklājama ar otu vai augstspiediena izsmidzinātāju. Augstspiediena izsmidzinātāja sprauslai jābūt 0,013” - 0,018” vai 0,330 - 0,460 mm.	
Žūšanas laiks (+23 °C, relatīvais gaisa mitrums 50%)	1 stunda – var pieskarties, 24 stundas – var krāsot nākamo kārtu. Gaisa mitrums un temperatūra var būtiski ietekmēt žūšanas laiku.	
Darbarīku mazgāšana, atšķaidītājs	<i>Special Solvent</i> vai <i>Special Solvent Spray</i> . Pēc krāsošanas nekavējoties no darbarīkiem jānotīra krāsas atlikumi un jāizmazgā ar vienu no iepriekšminētajiem atšķaidītājiem.	
Uzglabāšana	Neietekmē uzglabāšana vai transportēšana aukstumā.	
Uzglabāšanas laiks	Cieši noslēgtā, oriģinālajā ražotāja tarā – 2 gadi no ražošanas datuma (skatīt uz iepakojuma).	
Sausais atlikums	Apm. 47-50% no tilpuma, atkarībā no toņa.	
Bļivums	Apm. 1,3 kg/l, atkarībā no toņa (ISO 2811).	
Ķīmiskā izturība	Iztur īslaicīgu parasto mazgāšanas līdzekļu un vāju šķīdinātāju (lakbenzīna) iedarbību. Neiztur stiprus šķīdinātājus (nitro šķīdinātāju).	
Karstumizturība	Sausās telpās līdz +120°C. Ilgstoša augstas temperatūras iedarbība var izraisīt dzeltēšanu.	
Iepakojumi	Pelēks: 0,33 L; 1 L; 3 L; 10 L. Sarkans: 1L; 3L	

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

SAGATAVOŠANA

Nekrāsotas virsmas:

Attīriet virsmu no putekļiem, netīrumiem, eļļas un rūsas. Netīras un taukainas virsmas nomazgājiet ar mazgāšanas līdzekli *Special Clean*, noskalojiet ar ūdeni un ļaujiet nožūt.

Iepriekš krāsotas virsmas:

Attīriet virsmu no vecās, atlupušās krāsas un rūsas. Netīras un taukainas virsmas nomazgājiet ar mazgāšanas līdzekli *Special Clean*, noskalojiet ar ūdeni un ļaujiet nožūt. Spīdīgas un cietas virsmas noslīpējiet matētas un notīriet putekļus.

KRĀSOŠANAS NOSACĪJUMI

Virsmai ir jābūt tīrai un sausai, gaisa temperatūrai no +5°C līdz +28°C, relatīvajam gaisa mitrumam zem 80%. Metāla virsmas temperatūra nedrīkst pārsniegt +35°C

GRUNTĒŠANA

Pirms krāsošanas krāsu *Universal Korrostop* rūpīgi samaisiet. Ja nepieciešams, atšķaidiet ar *Special Solvent* vai *Special Solvent Spray* līdz 5% apmērā no tilpuma. Ar otu vai izsmidzinātāju uzklājiet 1 kārtā uz tīra metāla. Ja ir nepieciešama papildus pretkorozijas aizsardzība, pēc 8 stundām var uzklāt otru kārtu. Ja nepieciešama izturīga virsma, vienmēr gruntēto virsmu pārkrāsojiet ar izturīgu apdares krāsu (piem., *Universal Classic* vai *Universal Akva*).

DARBARĪKU MAZGĀŠANA

No darbarīkiem nekavējoties pēc darba pabeigšanas notīriet krāsas atlikumus, pēc tam izmazgājiet ar *Special Solvent* vai *Special Solvent Spray*.

VIDES AIZSARDZĪBA, DARBA AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA



Uzmanību. Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Var izraisīt miegainību vai reiboņus. Sargāt no bērniem. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Izvairīties ieelpot tvaikus. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Nelietot vietās, kur ir sastopamas dzirksteles un atklāta uguns. Nesmēķēt. Satur: ogļūdeņraži, C9-C11, n-alkāni, izoalkāni, cikliskie, <2% arom. Satur taukskābes, C18, nepiesātinātās dinēra, kobalta bis(2-etilheksanoāts) un etilmetilketoksīms. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Neizliet produktu kanalizācijas sistēmā, ūdenstilpnēs vai augsnē. Sausa un tukša tara ir jāznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.

ES GOS robežvērtība (apakšgrupa A/i) - 500 g/l. Lietošanai gatava produkta maksimālais GOS saturs ir 500 g/l.

TRANSPORTĒŠANA

Neietekmē uzglabāšana vai transportēšana aukstumā.

PAPILDINFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

www.vivacolor.lv