

Vivacolor LH

Vieglā špaketeļtepe

- Ūdens bāzes
- Lietošanai gatava
- Ātri žūstoša
- Viegli uzklājama un izlīdzināma
- Viegli slīpējama



TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Pielietojums	Sienas un griesti sausās iekštelpās. Piemērota šuvju aizpildīšanai un apmetu, betona, ķieģeļu, ģipškartona plātņu un gruntētu kokšķiedras plātņu virsmu izlīdzināšanai, kā arī plaisu un iedobumu aizpildīšanai. Lai iegūtu gludāku virsmu, pāršpaktelēt ar smalko špaketeļtepi <i>Vivacolor LF</i> .	
Saistviela	Akrila kopolimērs.	
Pildviela	Dolomīts, mikrosfēras.	
Maksimālais daļiņu izmērs	0,2 mm	
Maksimālais slāņa biezums	4 mm	
Adhēzija	0,90 N/mm ²	
Tonis	Pelēks.	
Patēriņš (vienai kārtai)	1mm bieža kārta: ~ 1 l/m ² , Šuvju un skrūvju vietu aizpildīšana (2x): ~ 0,25 l/m ²	
Uzklāšanas metode	Uzklāšana ar špaketeļlāpstiņu.	
Žūšanas laiks	(+23 °C, relatīvais gaisa mitrums 50%) 1 mm - 3 stundas. Žūšanas laiks ir atkarīgs no gaisa temperatūras un relatīvā gaisa mitruma.	
Darbarīku mazgāšana	Ūdens.	
Uzglabāšana	Sargāt no sala!	
Uzglabāšanas laiks	Cieši noslēgtā oriģinālajā ražotāja tarā – 2 gadus no ražošanas datuma (skatīt uz iepakojuma).	
Sausais atlikums	Apm. 62 % no masas.	
Blīvums	Apm. 1,1 kg/l (ISO 2811).	
Iepakojumi	10 L tvertne	

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

SAGATAVOŠANA

Nekrāsotas virsmas:

Attīriet virsmu no putekļiem un netīrumiem. Taukainas virsmas nomazgājiet ar mazgāšanas līdzekli *Special Clean*, noskalojiet ar ūdeni un ļaujiet nožūt. Irdenas un putekļainas virsmas nogruntējiet ar alkīda gruntējuma krāsu.

Iepriekš krāsotas virsmas:

Attīriet virsmas no vecās krāsas kārtas, putekļiem un netīrumiem. Taukainas un iepriekš krāsotas virsmas nomazgājiet ar mazgāšanas līdzekli *Special Clean*, noskalojiet ar ūdeni un ļaujiet nožūt. Spīdīgas virsmas noslīpējiet matētas un notīriet slīpēšanas putekļus. Irdenas un putekļainas virsmas nogruntējiet ar alkīda gruntējuma krāsu.

UZKLĀŠANAS NOSACĪJUMI

Virsmai ir jābūt tīrai un sausai, gaisa temperatūrai virs +5 °C, un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%. Uzklāšanas laikā ir jāizvairās no caurvēja un augstas temperatūras.

UZKLĀŠANA

Uzklājiet špakteltepi ar špaktelļāpstiņu. Plaisās pirms špaktelēšanas iestrādājiet papīra vai stiklašķiedras lenti. Ja nepieciešams, špaktelēto virsmu pēc nožūšanas noslīpējiet un notīriet putekļus. Slīpēšanas laikā ieteicams izmantot acu aizsargu un pretputekļu masku. Nepieciešamības gadījumā uzklājiet otru špakteltepes kārtu.

DARBARĪKU MAZGĀŠANA

No darbarīkiem notīriet špakteltepi un izmazgājiet tos ar ūdeni.

VIDES AIZSARDZĪBA, DARBA AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA

Neizliet produktu kanalizācijas sistēmā, ūdenstilpnēs vai augsnē. Sausa un tukša tara jāpārstrādā vai jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.

CE	
AS Tikkurila, Liimi 5, 10621 Tallinn, Estonia	
13	
No. VC-13-01b	
EN 15824:2009	
Internal plaster based on organic binders	
Reaction to Fire	A2-s1,d0
Release of dangerous substances	NPD
Adhesion:	≥ 0,30 MPa

CE	
AS Tikkurila, Liimi 5, 10621 Tallinn, Estonia	
13	
No. VC-13-01a	
EN 13963:2005	
Jointing material for gypsum plasterboards- type 2A	
Reaction to Fire	A2-s1,d0
Release of dangerous substances	NPD
Flexural strength:	> 320N

TRANSPORTĒŠANA

Sargāt no sala!

PAPILDINFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

www.vivacolor.lv