

Vivacolor LH White

Balta vieglā špakleļtepe

- Ūdens bāzes
- Baltā tonī
- Laba aizpildīšanas spēja
- Viegli uzklājama un izlīdzināma
- Viegli slīpējama



TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Pielietojums	Sienas un griesti sausās iekštelpās. Piemērota apmestu, betona, ķieģeļu, ģipškartona plātņu un gruntētu kokšķiedras plātņu virsmu izlīdzināšanai, kā arī plaisu un iedobumu aizpildīšanai. Špakleļtepe ir viegli uzklājama un izlīdzināma.	
Saistviela	Akrila kopolimērs.	
Pildviela	Dolomīts, mikrosfēras.	
Maksimālais daļiņu izmērs	0,15 mm	
Maksimālais slāņa biezums	4 mm	
Adhēzija	>0,50 N/mm ²	
Tonis	Balts	
Patēriņš (vienai kārtai)	1mm bieža kārtā: ~ 1 l/m ²	
Uzklāšanas metode	Uzklāšana ar špakleļlāpstiņu vai špakteļu uzklāšanas iekārtu.	
Žūšanas laiks	(+23 °C, relatīvais gaisa mitrums 50%) 1 mm 2-3 stundas. Žūšanas laiks ir atkarīgs no gaisa temperatūras un relatīvā gaisa mitruma.	
Darbarīku mazgāšana	Ūdens.	
Uzglabāšana	Sargāt no sala!	
Uzglabāšanas laiks	Cieši noslēgtā oriģinālajā ražotāja tarā – 1 gads no ražošanas datuma (skatīt uz iepakojuma).	
Sausais atlikums	Apm. 62 % no masas.	
Blīvums	Apm. 1,2 kg/l (ISO 2811).	
Iepakojumi	3 L, 10 L, 17 L tvertne; 15L plastikāta maiss.	

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

SAGATAVOŠANA

Nekrāsotas virsmas:

Attīriet virsmu no putekļiem un netīrumiem. Taukainas virsmas nomazgājiet ar mazgāšanas līdzekli *Special Clean*, noskalojiet ar ūdeni un ļaujiet nožūt. Irdenas un puteļņainas virsmas nogruntējiet ar alkīda gruntējuma krāsu.

Iepriekš krāsotas virsmas:

Attīriet virsmas no vecās krāsas kārtas, putekļiem un netīrumiem. Taukainas un iepriekš krāsotas virsmas nomazgājiet ar mazgāšanas līdzekli *Special Clean*, noskalojiet ar ūdeni un ļaujiet nožūt. Spīdīgas virsmas noslīpējiet matētas un notīriet slīpēšanas putekļus. Irdenas un puteļņainas virsmas nogruntējiet ar alkīda gruntējuma krāsu.

UZKLĀŠANAS NOSACĪJUMI

Virsmai ir jābūt tīrai un sausai, gaisa temperatūrai virs +5 °C, un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%. Uzklāšanas laikā ir jāizvairās no caurvēja un augstas temperatūras.

UZKLĀŠANA

Uzklājiet špakleļtepi ar špakleļlāpstiņu vai špakleļu uzklāšanas iekārtu. Plaisās pirms špaktelēšanas iestrādājiet papīra vai stiklašķiedras lenti. Ja nepieciešams, špaktelēto virsmu pēc nožūšanas noslīpējiet un notīriet putekļus. Slīpēšanas laikā ieteicams izmantot acu aizsargu un pretputekļu masku. Nepieciešamības gadījumā uzklājiet otru špakleļtepes kārtu.

DARBARĪKU MAZGĀŠANA

No darbarīkiem notīriet špakleļtepi un izmazgājiet tos ar ūdeni.

VIDES AIZSARDZĪBA, DARBA AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA

Neizliet produktu kanalizācijas sistēmā, ūdenstilpnēs vai augsnē. Sausa un tukša tara jāpārstrādā vai jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.

Šis produkts satur biocīdu produktu, lai saglabātu produktu uzglabāšanas laikā. Satur 1,2-benzotiazol-3(2H)-ons, 2-metil-2H-izotiazol-3-ons un 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr. 247-500-7] un 2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr. 220-239-6] (3:1) maisījums. Var izraisīt alerģisku reakciju. Izmantot aizsargcimdus.

CE	
AS Tikkurila, Liimi 5, 10621 Tallinn, Estonia	
14	
No. VC-14-08b	
EN 15824:2009	
Internal plaster based on organic binders	
Reaction to Fire	A2-s1,d0
Release of dangerous substances	NPD
Adhesion:	≥ 0,30 MPa

CE	
AS Tikkurila, Liimi 5, 10621 Tallinn, Estonia	
16	
No. VC-16-08a	
EN 13963:2014	
Jointing material for gypsum plasterboards- type 3A	
Reaction to fire	A2-s1, d0
Release of dangerous substances	NPD
Flexural strength:	NPD

TRANSPORTĒŠANA

Sargāt no sala!

PAPILDINFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

www.vivacolor.lv

Augstākminētie dati ir pārbaudīti un pareizi, tie ir balstīti uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi. Ražotāja vadības sistēma ir sertificēta un atbilst starptautiskajiem standartiem ISO 9001 un ISO 14001. Ražotājs un importētājs neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas radušies neievērojot produkta lietošanas instrukciju. Importētājs: SIA TIKKURILA, Krūzes iela 3, Rīga LV-1046, Latvija, tālr. +371 67611135, e-pasts: info.lv@tikkurila.com

