

Lacquer Parquet Akva

Nodilumizturīga ūdens bāzes laka koka grīdām

- Matēta poliuretāna laka
- Nedzeltējoša
- Viegli uzklājama
- Teicami izlīdzinās
- Gandrīz bez smaržas



TEHNISKĀ INFORMĀCIJA		
Pielietojums	Iekšdarbu laka koka un parketa grīdu lakošanai dzīvojamās telpās, kur nepieciešama teicama nodilumizturība. Piemērota galda virsmām, kāpnēm un sienu paneļiem. Nav piemērota dimanta priedes, dūmotā ozola un stabilizētā dižskābarža virsmām.	
Spīdums	Matēta.	
Patēriņš (vienai kārtai)	8-10 m ² /l – uzklājot ar otu vai rulli, 10-12m ² /l – uzklājot ar mohēras vai filca aplikatoru, 16-20m ² /l – uzklājot ar lakas aplikatoru. Patēriņš ir atkarīgs no uzklāšanas metodes.	
Tonēšana	Laka ir gatava lietošanai. Laku netonē. Lai iegūtu tonētu virsmu, zem lakas uzklājiet piemērotu ūdens bāzes beici.	
Uzklāšanas metodes	Uzklāšana ar otu, rulli, mohēras vai filca aplikatoru, lakas aplikatoru.	
Žūšanas laiks	(+23 °C, relatīvais gaisa mitrums 50%) 4-6 stundas – var slīpēt un lakot nākamo kārtu, 1-2 dienas – sasniedz lietošanai gatavu cietību, 1 nedēļa – sasniedz maksimālu cietību.	
Darbarīku mazgāšana, atšķaidītājs	Ūdens. Laku var atšķaidīt ar ūdeni līdz 10% apmērā no lakas tilpuma.	
Uzglabāšana	Sargāt no sala!	
Uzglabāšanas laiks	Cieši noslēgtā, oriģinālajā ražotāja tarā: 1 gads no ražošanas datuma (norāde uz iepakojuma).	
Sausais atlikums	Apm. 30% no tilpuma.	
Blīvums	1,1 kg/l, (ISO 2811).	
Izturība pret nodilumu	Apm. 5 mg / 100 cikli (SIS 923509).	
Ķīmiskā izturība	Iztur īslaicīgu parasto mazgāšanas līdzekļu iedarbību. Neizmantojot atšķaidītājus, piemēram, <i>Special Solvent</i> vai <i>Special Spray</i> .	
Iepakojumi	1,0L; 5,0L.	



LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

SAGATAVOŠANA

Neapstrādātas virsmas:

Jaunu koka virsmu attīriet no putekļiem un netīrumiem. Virsmu noslīpējiet ar smilšpapīru Nr.100-120, notīriet putekļus. Plaisas un nelīdzenu koka virsmu apstrādājiet ar slīpēšanas putekļu un *Lacquer Parquet Akva* maisījumu. Virsmu noslīpējiet ar smilšpapīru Nr. 100-120, notīriet putekļus.

Iepriekš apstrādātas virsmas:

Nedaudz nodilušu lakotu virsmu nomazgājiet ar *Special Clean*, noskalojiet ar ūdeni un ļaujiet nožūt. Vecas lakotas, spīdīgas virsmas noslīpējiet matētas ar smilšpapīru Nr.120-150, notīriet putekļus.

No spēcīgi nodilušas lakotas virsmas pilnībā noslīpējiet veco laku. Plaisas un nelīdzenu koka virsmu apstrādājiet ar slīpēšanas putekļu un *Lacquer Parquet Akva* maisījumu. Virsmu noslīpējiet un notīriet putekļus.

LAKOŠANAS NOSACĪJUMI

Virsmai ir jābūt tīrai un sausai, gaisa temperatūrai no +5 °C līdz +28 °C, un relatīvajam gaisa mitrumam zem 80%.

GRUNTĒŠANA

Pirms lietošanas laku rūpīgi samaisiet, izvairieties no gaisa iekļūšanas lakā. Virsmu nogruntējiet 1-2 reizes plānā kārtā ar otu vai 2-3 reizes ar mohēras vai filca aplikatoru. Pēc katras kārtas nožūšanas, virsmu viegli noslīpējiet ar smilšpapīru Nr.150 un notīriet putekļus.

LAKOŠANA

Pirms lietošanas laku rūpīgi samaisiet. Uzklājiet 2-3 reizes ar otu vai mohēras/filca aplikatoru, 1-2 reizes ar rulli. Uzklājiet gaismas krišanas virzienā. Lai virsma būtu vienmērīga, dēļu grīdām apstrādājiet pāris dēļus vienlaicīgi. Lakotās virsmas tonis ir atkarīgs no koka sugas, cietības un lakas kārtu skaita. Lai iegūtu vienmērīgu virsmu, vēlams visu virsmu noklāt vienā uzklāšanas reizē.

DARBARĪKU MAZGĀŠANA

No darbarīkiem notīriet lakas atlikumus un izmazgājiet tos ar ūdeni. Viegli nožuvušu laku var iztīrīt ar *Special Solvent* un pēc tam izmazgāt ar ziepēm un ūdeni.

VIRSMAS KOPŠANA

Mēbeles var novietot uz grīdas parasti 1-2 dienas pēc lakošanas. Smagākas mēbeles var novietot uz grīdas 1 nedēļu pēc lakošanas, kad laka ir sasniegusi pilnīgu cietību. Virsmas var tīrīt 1 mēnesi pēc lakošanas. Virsmas tīrīšanai izmantot ūdenī vai neitrālā (pH 6-8) mazgāšanas līdzekļa šķīdumā samitrinātu sūkli vai lupatu. Ļoti netīru virsmu tīrīšanai izmantot vāji sārmainā (pH 8-10) mazgāšanas līdzekļa šķīdumā samitrinātu sūkli vai lupatu. Pēc tīrīšanas virsma jānoskalo ar tīru ūdeni. Sagatavojot mazgāšanas līdzekļa šķīdumu, ievērojiet ražotāja norādījumus.

VIDES AIZSARDZĪBA, DARBA AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA

Neizliet produktu kanalizācijas sistēmā, ūdenstilpnēs vai augsnē. Sausa un tukša tara ir jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām. Satur 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons un 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr. 247-500-7] un, 2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) maisījums. Var izraisīt alerģisku reakciju. Izmantot aizsargcimdus.

ES GOS robežvērtības (apakšgrupa A/i) 140 g/l. Lietošanai gatava produkta maksimālais GOS saturs ir 140 g/l.

TRANSPORTĒŠANA

Sargāt no sala!

PAPILDINFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

www.vivacolor.lv

