

Floor

Krāsa grīdām

- ✓ **Ļoti laba segtspēja**
- ✓ **Izcila nodilumizturība**
- ✓ **Ātri žūstoša**
- ✓ **Viegli uzklājama**
- ✓ **Labas izlīdzināšanās un aizpildīšanas īpašības**
- ✓ **Nedzeltējoša**



Piešķirts Ziemeļvalstu
ekomarkējums



Iesaka
Latvijas Astmas un alerģijas biedrība



TEHNISKĀ INFORMĀCIJA	
Informācija par produktu	Pusmatēta ūdens bāzes akrilāta krāsa, kas ir īpaši izstrādāta koka grīdām iekšdarbos. Krāsa lieliski sedz un izlīdzinās, veidojot nodilumizturīgu virsmu.
Pielietojums	Koka grīdas, kāpnes, margas. Lieliski piemērota arī iepriekš ar ūdens bāzes, alkīda vai epoksīda krāsām vai ar lakām apstrādātu grīdu pārkrāsošanai.
Spīdums	Pusmatēta
Patēriņš (vienai kārtai)	6-9 m ² /l.
Tonēšana	Krāsu var izmantot baltu vai tonēt gaišos (A bāze) vai tumšos (C bāze) toņos atbilstoši <i>Tikkurila</i> grīdu toņu kartei. Tonētu produktu nemaina un atpakaļ nepieņem.
Uzklāšanas metodes	Uzklājama ar otu vai rulli ar īsu plūksnu (gludām virsmām).
Ieteicamie darbarīki	<i>Anza Platinum</i> plakana ota, <i>Anza Elite Titex</i> rullis.
Žūšanas laiks (+23 °C, relatīvais gaisa mitrums 50%)	Putekļi nelīp pēc 15 min., var pārkrāsot pēc 2 stundām. Virsmas var lietot nākamajā dienā. Pilnīgu cietību un abrazīvās īpašības virsma sasniedz pēc apm. 2 nedēļām.
Atšķaidītājs	Ūdens.
Darbarīku mazgāšana	No darbarīkiem notīrīt lieko krāsu, izmazgāt ar ūdeni un ziepēm.
Uzglabāšana	Sargāt no sala!
Uzglabāšanas laiks	Cieši noslēgtā, oriģinālajā ražotāja tarā. Ražošanas un derīguma termiņa datumi norādīti uz iepakojuma. Atvērta tara rūpīgi jāaizver.
Sausais atlikums	A bāze 37% no tilpuma, C bāze 32% no tilpuma.
Blīvums	1,1 -1,2 kg/l, atkarībā no toņa.
Noturība pret ūdeni ISO2812-3	24h laikā nenotiek toņa vai spīduma izmaiņas.
Izturība pret ķīmikālijām	Iztur īslaicīgu parasto mazgāšanas līdzekļu un vāju šķīdinātāju (lakbenzīna) iedarbību. Neiztur stiprus šķīdinātājus (nitro šķīdinātāju).
Iepakojumi	0,9 L; 2,7 L; 7,2 L.



LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

SAGATVAOŠANA

Nekrāsotas virsmas:

Attīriet virsmu no putekļiem un netīrumiem. Attīrītu koka virsmu nogruntēt ar izolācijas gruntskrāsu *Tikkurila Multistop* 1-2 kārtās (atkarībā no koksnes stāvokļa). *Tikkurila Multistop* izmantošana palīdz novērst toņa izmaiņas un citu dzeltēšanu veicinošu vielu, piemēram, darvas iesūkšanos krāsā. Izmantojot gruntskrāsu, vadīties pēc ražotāja norādījumiem par produkta izmantošanu.

Iepriekš krāsotas vai lakotas virsmas:

Attīrīt virsmu no vecās, atlupušās krāsas vai lakas, netīrumiem un putekļiem. Tāukainas un netīras virsmas nomazgāt ar mazgāšanas līdzekli *Special Clean*, ļaut nožūt. Spīdīgas, vecas krāsotas vai lakotas virsmas noslīpēt matētas, notīrīt putekļus. Plaisas un nelīdzenas virsmas apstrādāt ar *Vivacolor Snickeri* špakeltepi. Virsmu noslīpēt un notīrīt slīpēšanas putekļus.

KRĀSOŠANAS NOSACĪJUMI

Virsmai ir jābūt tīrai un sausai, gaisa temperatūrai virs +5°C, relatīvajam gaisa mitrumam zem 80%. Krāsošanas laikā izvairīties no caurvēja.

KRĀSOŠANA

Pirms krāsošanas krāsu *Floor* rūpīgi samaisīt. Lai iegūtu vienmērīgu pārklājumu un izvairītos no toņu atšķirībām, nepieciešamo krāsas daudzumu sajaukt vienā traukā. Uzklāt 1-2 kārtas ar otu vai rullīti ar īsu plūksnu. **UZMANĪBU!** Krāsa žūst ātri, tādēļ jau iepriekš saplānot krāsošanas darbus, lai izvairītos no krāsas pārklāšanās. Uzklāt krāsu dēļu garenvirzienā, vienlaikus apstrādājot vairākus dēļus. Veikt remontkrāsošanu, kad krāsa ir nožuvusi.

VIRSMAS KOPŠANA

Virsmas ir pilnībā nožuvusi un sasniedz galīgo izturību un noturību pret ķīmikālijām pēc apm. 2 nedēļām. Izvairīties no virsmas tīrīšanas šajā laika periodā. Pirmās nedēļas laikā nenovietot uz virsmas smagus priekšmetus, piemēram, paklājus, kas var palēnināt virsmas žūšanu. Virsmas var tīrīt 2 nedēļas pēc krāsošanas. Virsmas tīrīšanai izmantot neitrālā (pH 6-8) mazgāšanas līdzekļa šķīdumā samitrinātu sūkli vai lupatu.

VIDES AIZSARDZĪBA, DARBA AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU IZVEŠANA

Neizliet kanalizācijā, ūdenstilpnēs, augsnē. Sausa un tukša tara jāpārstrādā vai jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām. Produkta atlikumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.

Satur 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onu (BIT). Var izraisīt alerģisku reakciju. Izmantot aizsargcimdus.

ES GOS robežvērtība (apakšgrupa A/i) 140 g/l. Lietošanai gatava produkta maksimālais GOS saturs ir 140 g/l.

TRANSPORTĒŠANA

Sargāt no sala!

PAPILDINFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

www.vivacolor.lv



Augstākminētie dati ir pārbaudīti un pareizi, tie ir balstīti uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi. Ražotāja vadības sistēma ir sertificēta un atbilst starptautiskajiem standartiem ISO 9001 un ISO 14001. Ražotājs un izplatītājs neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas radušies neievērojot produkta lietošanas instrukciju. Izplatītājs: SIA TIKKURILA, Krūzes iela 23 k-3, Rīga LV-1046, Latvija, tālr. +371 67611135, e-pasts: info.lv@tikkurila.com